



Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
М.А. Якутова
подпись инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации
№ _____

на 7 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательного центра взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе
Акционерного общества «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Российская Федерация, 650002, г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, №3
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследова- ний (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая ха- рактеристика (по- казатель)	Диапазон определения	Документы, уста- навливающие требо- вания к объекту ис- следований (испыта- ний), измерений (технические регла- менты и (или) доку- менты в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 14839.0-91 ГОСТ Р 50843-95	Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях Изделия на основе ВВ ВВ индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата ам- мония Средства инициирова- ния Оборудование для про- стрелочных и взрыв- ных работ Упаковка опасных гру- зов	72 7600	3602 00 000 0	Отбор образцов (проб)	-	ТР ТС 028/2012
	72 8000		3603 00 000 0	-			
2	ГОСТ Р 51615-2000		72 8700	4415 00 000 0	Наличие марки- рующих веществ и микро носите- лей	-	ГОСТ Р 51615-2000
			72 8800	4819 10 000 0			ГОСТ 4117-78
			43 1600				ГОСТ 6254-85
3	ГОСТ 26319-84 ГОСТ Р 51615-2000		53 7100		Маркировка упа- ковки и изделий на основе ВВ	Визуальное определение наличия ин- формации	ГОСТ 9089-75
			54 7000				ГОСТ 21982-76
4	ГОСТ 19433-88 ФНППБ «Правила безопасно- сти при взрывных работах»		22 9710		Класс ВВ	I - VII, специальный	ГОСТ 21983-76
							ГОСТ 21984-76
5	ГОСТ 19433-88 ФНППБ «Правила безопасно- сти при взрывных работах»				Подкласс ВВ	1.1-1.6	ГОСТ 21985-76
							ГОСТ 21986-76
							ГОСТ 21987-76
							ГОСТ 21988-76
							ГОСТ 25857-83
							ГОСТ Р 52035-2003
							ГОСТ Р 52036-2003
							ГОСТ 19433-88

6	ГОСТ 19433-88 ФНППБ «Правила безопасности при взрывных работах»	Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях	72 7600 72 8000 72 8700	3602 00 000 0 3603 00 000 0 4415 00 000 0	Группа совместимости ВВ	В, С, D, E, F, G, S, N	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 26319-84 ГОСТ Р 15.109-93
7	ФНППБ «Правила безопасности при взрывных работах»	Изделия на основе ВВ ВВ индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония Средства инициирования	72 8800 43 1600 53 7100 54 7000 22 9710	4819 10 000 0	Наличие информации и требований безопасности в руководстве (инструкции) по применению	-	
8	ГОСТ 4545-88	Оборудование для прострелочных и взрывных работ			Чувствительность к удару	(0 - 500) мм	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.4
9	ГОСТ Р 50835-95	Упаковка опасных грузов			Чувствительность к трению	(0 - 300) МПа	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.4
10	ГОСТ 21982-76				Критический диаметр детонации	(0 - 150) мм	ГОСТ 21982-76
11	ГОСТ 14839.19-69				Минимальный инициирующий импульс	(0,01 - 400) мсА ²	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
12	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 6254-85 ГОСТ 6196-78 ТУ 84-825-79 ТУ 84-07513406-205-2003 ТУ 4316-022-52989204-2009 ТУ 4316-020-52989204-2008 ТУ 4316-002-11029024-2006 Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 8000, 72 8700, 43 1600, 72 8800				Термическая стойкость	(0 - 200) °С	-
13	ГОСТ 7140-98				Предохранительные свойства в метановоздушной и пылевоздушной смесях	(0 - 100) % воспламенений	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6 ГОСТ 21806-76 ТУ 84-1162-87
14	ГОСТ 14839.13-2013 ГОСТ 14839.15-69				Водоустойчивость ВВ	(0 - 100) см вод ст.	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6

1	2	3	4	5	6	7	8
	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 76000, 72 8000, 72 8700, 43 1600, 72 8800	Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях Изделия на основе ВВ ВВ. индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония Средства инициирования Оборудование для стрелочных и взрывных работ Упаковка опасных грузов	72 7600 72 8000 72 8700 72 8800 43 1600 53 7100 54 7000 22 9710	3602 00 000 0 3603 00 000 0 4415 00 000 0 4819 10 000 0	Водоустойчивость ВВ	(0-20) см	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 76000, 72 8000, 72 8700, 43 1600, 72 8800
15	ГОСТ 14839.12-69				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 - 20) %	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
16	ГОСТ 14839.11-69				Массовая доля нерастворимых веществ	(0 - 10) %	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
17	ГОСТ 14839.18-2013				Плотность ВВ	(0,7 - 1,9) г/см ³	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
18	ГОСТ 14839.16-69				Диаметр патрона	(26 - 180) мм	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
19	ГОСТ 14839.14-69				Масса ВВ в патроне Масса бумага на 100 г ВВ Масса влагоизолирующей смеси на 100 г ВВ	(50 - 20000) г (0 - 3) г (1,0 - 2,5) г	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
20	ГОСТ 21982-76 Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8800				Физико-химические показатели	Технические условия на продукцию ОКП 72 7600, 72 8800	ГОСТ 30037-93
21	ГОСТ 4546-81				Фугасность	(60 - 400) см ³	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
22	ГОСТ 5984-99				Бризантность	(5 - 25) мм	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
23	ГОСТ 14839.19-69				Полнота детонации	Полная или неполная	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8700, 72 8800						Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8700, 72 8800

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ГОСТ 14839.15-69 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 7600	Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях Изделия на основе ВВ ВВ индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония Средства инициирования Оборудование для прострелочных и взрывных работ Упаковка опасных грузов	72 7600 72 8000 72 8700 72 8800 43 1600 53 7100 54 7000 22 9710	3602 00 000 0 3603 00 000 0 4415 00 000 0 4819 10 000 0	Передача детонации на расстояние между двумя патронами	(0 - 25) см	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6 в) Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 7600
25	ГОСТ 14839.17-69				Гранулометрический состав	(0 - 100) %	ТР ТС 028/2012 статья 5, п.2.6
26	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700				Безопасный ток	(0,1 - 4) А	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
27	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700				Длительный воспламеняющий ток	(0,1-4) А	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
28	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700				Безопасный импульс воспламенения	(0,2 - 60) А ² мс	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
29	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700				Электрическое сопротивление	(0 - 10) Ом	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
30	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700				Время срабатывания	(0 - 10000) мс	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700

1	2	3	4	5	6	7	8
31	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700	Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях Изделия на основе ВВ ВВ индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония Средства инициирования Оборудование для прострелочных и взрывных работ Упаковка опасных грузов	72 7600	3602 00 000 0	Водостойкость	Срабатывание или отказ после выдержки в воде до 10 суток	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
32	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 8700 43 1600		72 8000	3603 00 000 0			Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
33	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700		72 8700	4415 00 000 0			Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
34	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700		72 8800	4819 10 000 0			Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
35	ГОСТ Р 55785-2013		43 1600				Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
36	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700		53 7100				Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
37	ГОСТ 21806-76 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700		54 7000				Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
38	ГОСТ РО 1375-001-2010		22 9710				Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Термостойкость	Срабатывание или отказ после выдержки при температуре до 200 °С	Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Иницирующая способность	Пробитие свинцовой пластины толщиной (5 - 6) мм	Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Групповой подрыв	Срабатывание или отказ	Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Скорость детонации	(0 - 8000) м/с	Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Проверка динамической нагрузкой	Сохранение или нарушение целостности изделия при динамической нагрузке	ГОСТ 21806-76 ГОСТ 9089-75 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Предохранительные свойства изделий на основе ВВ	(0 - 100) % воспламенений	ГОСТ 21806-76 ТУ 84-1162-87 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700
					Эластичность ^{*)}	Сохранение или нарушение	ГОСТ РО 1375-001-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 43 1600, 72 8700	Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях Изделия на основе ВВ	72 7600 72 8000 72 8700 72 8800	3602 00 000 0 3603 00 000 0 4415 00 000 0 4819 10 000 0		целостности при изгибе изделия	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 43 1600, 72 8800
39	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8000, 72 8700, 72 8800, 43 1400, 43 1600	ВВ индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония Средства инициирования	43 1600 53 7100 54 7000 22 9710		Масса изделий на основе ВВ	(0 - 20000) г	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8000, 72 8700, 72 8800, 43 1400, 43 1600
40	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8000, 72 8700 72 8800, 43 1400, 43 1600	Оборудование для прострелочных и взрывных работ Упаковка опасных грузов			Геометрические параметры изделия на основе ВВ	(0 - 100) м, волноводы до 1000 м	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 7600, 72 8000, 72 8700, 72 8800, 43 1600
41	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 8700, 72 8800, 43 1600, 72 8000				Диаметр входного отверстия мишени	(0 - 80) мм	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 8700, 72 8800, 43 1600, 72 8000
42	ТУ 4316-022-52989204-2009 ТУ 4316-020-52989204-2008 ТУ 4316-004-11029024-2005 Технические условия на продукцию с кодом ОКП 43 1600 72 80000				Глубина пробития мишени	(0 - 1000) мм	Технические условия на продукцию с кодом ОКП 43 1600, 72 80000
43	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 8700, 72 8800, 43 1600, 72 8000				Передача детонации зарядам (или аналогичным изделиям)	(0 - 2000) мм	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 72 8700, 72 8800, 43 1600, 72 8000
44	ДИШВ.773979.016 ТУ ДИШВ.773979.012 ТУ Технические условия на продукцию с кодом ОКП 72 8700		72 7600	3602 00 000 0	Способность волноводов (ударных трубок) неэлектрических систем инициирования возбуждать детонацию боковой	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Взрывчатые вещества (ВВ) в промышленных целях	72 8000 72 8700 72 8800	3603 00 000 0 4415 00 000 0 4819 10 000 0	поверхностью контактирующих с ней взрывчатых веществ и других средств инициирования		
45	ГОСТ 9142-90 Технические условия на продукцию с кодами ОКП 53 7100, 54 7000, 22 9710	Изделия на основе ВВ ВВ индивидуальные Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония Средства инициирования Оборудование для прострелочных и взрывных работ	43 1600 53 7100 54 7000 22 9710		Геометрические размеры упаковки	(0 - 2000) мм	Технические условия на продукцию с кодами ОКП 53 7100, 54 7000, 22 9710
46	ГОСТ 18425-73	Упаковка опасных грузов			На удар при свободном падении	С высоты 1,2 м	-
47	ГОСТ 25014-81				Прочность при штабелировании	Высота штабеля 3 м	-

Примечание: *) Исследования (испытания) для детонирующих и огнепроводных шнуров.

Генеральный директор АО «НЦ ВостНИИ»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.П. Баскаков

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.



Пронумеровано и
проиндексировано:

Всего: 4 листов.

Дата: 02.09.2016

Подпись: (В.А. Золотых)

Руководитель экспертной
группы

Технический эксперт (И.В. Семенова)